

Клей для флізелінових шпалер у вигляді валика

Технічний паспорт

5kg / Пункт №.103227 / EAN 4016215103227



Готова до використання шпалерна паста, яку можна наносити прямо з відра - змішування не потрібне. Ідеально підходить для ефективного наклеювання шпалер валиком і для класичного нанесення пензлем. Рівномірно розтікається, забезпечує надійну адгезію та чисте нанесення без утворення бульбашок. Ідеально підходить для швидкого, зручного та професійного наклеювання шпалер в інтер'єрі.

- готові до використання
- для гладких і рельєфних флізелінових шпалер та флізелінової сировини
- з рулоном безпосередньо на стіну
- Не розбризкується і не капає
- Висока початкова адгезія та міцність зчеплення
- Легко коригується
- прозора висихає

Сфера застосування

Клей для флізелінових шпалер для флізелінових шпалер і настінних покриттів, що стабільно тримають розміри. Ідеально підходить для наклеювання на чисті стіни, легко наноситься і надійно приклеюється. Для житлових приміщень.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, рівною, рівномірно вбирати вологу, не містити пилу та жиру. Видаліть старі шпалери та фарбу, що погано тримаються. Тріщини. Зашпаклювати дірки та нерівності за допомогою шпаклівки для внутрішніх робіт baufan. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Для наклеювання напівпрозорих флізелінових шпалер на неоднорідні за кольором основи рекомендується ґрунтувати ґрунтовкою для шпалер baufan Wallpaper Primer White.

Обробка

Техніка наклеювання (нанесення на основу): Оскільки флізелінові шпалери не потребують замочування, їх можна швидко і легко наклеїти, використовуючи техніку наклеювання на основу. Для цього рівномірно нанесіть клей на основу валиком з коротким ворсом на ширину 1 - 2 шпалерних полотен. Покладіть полотно шпалер на свіжий шар клею і рівномірно притисніть його без утворення бульбашок. Час "відкритості" клею становить приблизно 10-15 хвилин за температури об'єкта і приміщення +20°C, на помірно поглинаючих основах при відносній вологості повітря 50-70%. Нанесення на шпалери: Рівномірно нанесіть шпалери пензлем для клею і проклейте стики відповідно до інструкцій виробника. Надлишки клею на стиках негайно видалити чистою вологою ганчіркою. Фарбувати шпалери можна тільки після повного висихання клею. Після використання очистити інструменти водою. Необхідно дотримуватися інструкцій виробника шпалер. Час висихання: приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше.

Споживання

приблизно 200 г/м² вистачає на 5 єврорулонів = приблизно 25 м² (єврорулон = приблизно 10,05 м x 0,53 м)

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 24 місяці з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Температура обробки. від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час обробки та висихання. Під час роботи не їсти, не пити і не курити. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на переробку.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.