

Клей для пінополістиролу

Технічний паспорт

1kg / Пункт №.102503 / EAN 4016215102503

4kg / Пункт №.102527 / EAN 4016215102527

7kg / Пункт №.102541 / EAN 4016215102541

14kg / Пункт №.102596 / EAN 4016215102596



Готовий до використання дисперсійний клей консистенції, придатної для нанесення шпателем, з високою початковою адгезією. Призначений для склеювання стельових, декоративних та ізоляційних плит, декоративних профілів і підкладок під шпалери зі Styropor® та жорсткого пінопласту у внутрішніх приміщеннях.

- для декоративних, стельових та ізоляційних плит, декоративних профілів та підкладок під шпалери з полістиролу та жорсткого пінопласту
- високе початкове зчеплення
- надійна адгезія
- придатний для вологих приміщень
- для приміщень

Сфера застосування

Дисперсійний клей з високою початковою адгезією для стельових плит, декоративних профілів, шпалер під підкладку та внутрішніх декоративних і ізоляційних панелей з пінополістиролу.

Підготовка

Для таких основ, як бетон, газобетон, цегляна кладка, гіпсові та цементні стінові плити, вирівнюючі суміші, цементні та гіпсові штукатурки, старі емульсійні фарби. Не вибираючи основи не підходять. Основа повинна бути чистою, сухою, рівною, несучою і поглинаючою, а також не містити розділяючих речовин. Для підвищення міцності використовуйте ґрунтовку глибокого проникнення bausfan Deep Penetrating Primer LF. Основи, які не піддаються консолідації або не мають достатньої адгезії, необхідно повністю видалити. Якщо є сумніви, виконайте пробне нанесення.

Обробка

Перед використанням добре перемішати/розмішати тубик. Точкове/крайове приклеювання: нанесіть матеріал на тильну сторону панелі точками і, за необхідності, смугами по краю. Повноповерхневе приклеювання: нанесіть клей зубчастим шпателем - бажано В1 або В2 - на всю поверхню тильної сторони панелі або плоскої основи. Помістіть жорстку пінопластову плиту в клейовий шар і притисніть. Для приклеювання до стелі рекомендується наносити клей на тильну сторону панелі. Для листового матеріалу використовуйте валик, щоб рівномірно притиснути по всій поверхні. Після повного висихання клею склеєні поверхні можна фарбувати, обклеювати шпалерами або вирівнювати. Залишки клею негайно видалити чистою водою. Інструменти очистити водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 24 години на мм товщини шару за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, основа з помірним поглинанням); за несприятливих умов висихання триває довше.

Споживання

Залежно від основи та товщини нанесення → 500 - 900 г/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення:

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати у недоступному для дітей місці. Під час нанесення та висихання забезпечити достатню вентиляцію. Уникати прийому їжі, пиття та куріння під час використання. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промийте водою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавайте лише повністю спорожнені ємності.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.