

Шпалерна паста

Технічний паспорт

200g / Пункт №.102206 / EAN 4016215102206

4kg / Пункт №.102268 / EAN 4016215102268



Високоякісний клей «Зелль» для наклеювання легких та звичайних шпалер. Клей для шпалер легко розмішується без утворення грудочок і готовий до використання вже через 30 хвилин. Наносити його можна як за допомогою шпалерного апарату, так і за допомогою щітки для клею.

- Клей для стільникового зв'язку
- Висока адгезійна міцність
- не злипається
- Готовність до використання через 30 хвилин
- піддається механічній обробці
- без консервантів

Сфера застосування

Клей «Зелль» для легких та звичайних шпалер.

Підготовка

Основа повинна бути міцною, сухою, рівномірно вбираючою, гладкою та чистою. Старі фарбові покриття та шпалери слід видалити. Тріщини, отвори та нерівності зашпаклювати відповідною шпаклювальною масою bausfan. Піщані та крейдові основи зміцнити за допомогою ґрунтовки bausfan Tiefgrund LF. Сильно вбираючі основи попередньо зашпаклювати або також заґрунтувати. Штукатурку з грубим зерном попередньо пофарбувати за допомогою bausfan Zell-Makulatur.

Обробка

Для звичайних паперових шпалер додайте 200 г клею для шпалер «baufan» у 5 л холодної, чистої води, інтенсивно перемішуючи, і продовжуйте перемішувати ще деякий час. Для наклеювання важких шпалер використовуйте 4 л води на 200 г клею для шпалер. Через 30 хвилин ще раз ретельно перемішайте розчин. Після закінчення часу намочування можливе додаткове розведення відповідно до якості шпалер. Рівномірно нанесіть клей для шпалер на зворотний бік шпалер за допомогою шпалерного валика або щітки, складіть полотно шпалер і, дотримавшись зазначеного виробником часу розмочування, наклейте шпалери. Залишки клею для шпалер видаліть вологою ганчіркою. Після використання очистіть робочі інструменти чистою водою.

Для обклеювання поверхонь, що пройшли ґрунтування, до готового розчину клею для шпалер слід додати 20 % латексного в'язучого «baufan» (750 г латексного в'язучого на 200 г розчину клею для шпалер). Також для підвищення вологостійкості та на критичних основах (наприклад, свіжа цементна штукатурка) рекомендується додавати 20 % латексного в'язучого «baufan».

Споживання

приблизно 200 мл розведеного клею для шпалер на 1 м² — залежно від основи.

Зберігання

Зберігати тару щільно закритою та в сухому місці.

Примітки

Температура нанесення:

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

не менше +5 °C для матеріалу, повітря в приміщенні та основи

Обов'язково дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер щодо нанесення.

Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі негайно ретельно промийте їх водою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Код відходів EWC № 08 04 14.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.