

Грунтовка для глибокої обробки LF 712

Технічний паспорт

/ Пункт №.006402208 / EAN 4016215105139

/ Пункт №.006403208 / EAN 4016215105146



Ця безрозчинникова глибока ґрунтовка на основі гідрозолу та акрилату надійно зміцнює основу та рівномірно регулює поглинальну здатність. Вона глибоко проникає, покращує адгезію наступних покриттів та забезпечує однорідний вигляд поверхні. Підходить для багатьох мінеральних основ у внутрішніх приміщеннях і розводиться водою у співвідношенні до 1:1.

- Гідрозоль-акрилат
- без розчинників
- зміцнює піщані, крейдові та пористі основи та регулює поглинальну здатність
- велика глибина проникнення
- висихає прозоро
- Можна розбавляти водою до 1:1 для регулювання абсорбції
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Глибокопроникаюча ґрунтовка Profimur 712 для житлових приміщень, підвалів та фасадів: зміцнює поверхні, що сипляться, знижує поглинаючу здатність та глибоко проникає в мінеральні поверхні.

Підготовка

Застосовується на всіх сухих мінеральних основах (таких як бетон, гіпсова, вапняна та цементна штукатурка), гіпсокартонних, гіпсоволокнистих, цементоволокнистих та подібних плитах для сухого будівництва. Перед нанесенням ґрунтовки слід накрити поверхні, які не підлягають обробці, оскільки висохлі бризки згодом буде важко видалити.

Обробка

Нанесіть ґрунтовку Tiefengrund LF за допомогою пензля, щітки або відповідного розпилювача. Для регулювання поглинальної здатності ґрунтовку Tiefengrund LF можна розбавити водою у співвідношенні до 1:1.

Споживання

1 л вистачає приблизно на 10 м² при нанесенні одного шару.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Не застосовувати при температурі об'єкта та приміщення нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Містить консерванти: бензізотіазоліон, метилізотіазоліон. Може викликати алергічні реакції. Консультація для осіб, чутливих до ізотіазоліону, за тел. 0341/44655-0.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 01 12. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.