Силікатно-фіксуючий

Технічний паспорт

1l / Пункт №. 021088 / EAN 4016215021088
5l / Пункт №. 021095 / EAN 4016215021095



Стабілізована ґрунтовка на основі калієвого силікату. Зміцнює основу та регулює поглинальну здатність. Також ідеально підходить для розведення силікатних фарб.

- Стабілізована ґрунтовка для водного скла на основі силікату калію
- Ґрунтовка для мінеральних основ
- Розріджувач для силікатних фарб
- Висока паропроникність
- має природні властивості проти цвілі
- Не містить консервантів, розчинників і пластифікаторів
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Для ґрунтування мінеральних основ, а також для розведення силікатних фарб.

Підготовка

Підходить для таких основ, як стіни та стелі з бетону, цементної та вапняно-цементної штукатурки, а також цегляної кладки, гіпсових основ і волокнисто-цементних плит. Також підходить для старих покриттів з вапняними, мінеральними та силікатними фарбами, що добре прилягають. Основа повинна бути сухою, чистою, поглинаючою, без пилу та жиру. Основи, що не підлягають ущільненню або мають недостатню адгезію, а також спечені шари необхідно повністю видалити. У разі сумнівів виконайте пробне нанесення. Тріщини, отвори та нерівності зашпаклюйте відповідною шпаклівкою baufan.

Обробка

Перед використанням добре струсити або перемішати та нанести щіткою, пензлем або валиком. Ґрунтовку можна наносити в нерозведеному вигляді або розведеною водою у співвідношенні до 1:2. Дуже поглинаючі основи слід двічі проґрунтувати методом «мокре на мокре» та втерти. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Час висихання:
приблизно 6 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібна фракція штукатурки → від 100 мл/м²
Точну витрату слід визначити шляхом нанесення пробного шару на об’єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Поверхні, не призначені для фарбування (зокрема зі скла, алюмінію, кераміки та подібних матеріалів), попередньо накрийте. Випадкові бризки негайно змити водою.

Не змішувати з ґрунтовками та фарбами на іншій основі.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту зі шкірою та очима. Носити захисні рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння на шкіру змийте великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та, за необхідності, зверніться до лікаря. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Код відходів EWC 08 01 12.

GISCODE для покривних матеріалів: BSW40

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту: (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010)
Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 1 г/л

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.