Акрилатна фасадна фарба EXTRA

Технічний паспорт

2,5l / Пункт №. 020623 / EAN 4016215020623
5l / Пункт №. 020654 / EAN 4016215020654
10l / Пункт №. 020708 / EAN 4016215020708



Ця атмосферостійка фасадна фарба вражає своєю високою непрозорістю та рівним матовим покриттям. Вона стійка до ультрафіолетового випромінювання, несприйнятлива до проливного дощу та особливо стійка до зовнішніх впливів. Ідеально підходить для нових і ремонтних покриттів, гарантує довговічні, доглянуті фасади з сучасним виглядом.

- Матове покриття з високою непрозорістю
- Стійкий до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання
- стійкий до стирання
- безповітряне розпилення
- 1 літр на приблизно 6 м² для одношарового нанесення на гладку основу

Сфера застосування

Емульсійна фарба для атмосферостійких, захищених від проливного дощу фасадних покриттів - не жовтіє, стійка до лугів, а також підходить для внутрішніх робіт.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), міцно тримаються емульсійні лакофарбові покриття. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, рівномірно вбирати вологу, очищеною від пилу та жиру. Видалити з основи неміцний матеріал і шари фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan (наприклад, шпаклівкою для зовнішніх робіт baufan).

Обробка

Перед використанням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Як ґрунтовку фарбу можна розбавити максимум на 10 % водою. Після висихання першого шару фарби наносити нерозбавленою в якості фінішного покриття. При фарбуванні великих площ працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути накопичення фарби. Фарбу не слід наносити під прямими сонячними променями, сильним вітром або в місцях, де існує ризик дощу. Очищати інструменти водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: максимум 10% універсальних колеровочних концентратів або повнокольорових і колеровочних фарб. Будь ласка, дотримуйтесь відповідної технічної інформації щодо світлостійкості та атмосферостійкості. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їсти, не пити і не палити під час роботи з фарбою. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.