

Фасадна фарба

Технічний паспорт

2,5l / Пункт №.100608 / EAN 4016215100608

5l / Пункт №.100622 / EAN 4016215100622

10l / Пункт №.100646 / EAN 4016215100646



Ця матова фасадна фарба ідеально підходить для нових і ремонтних покриттів і вражає гарною покривною здатністю та рівним зовнішнім виглядом поверхні. Вона не старіє, не жовтіє та стійка до атмосферних впливів. Міцне покриття надійно захищає зовнішні поверхні та забезпечує охайний і чистий вигляд фасаду впродовж тривалого часу.

- Матова дисперсійна фарба на основі синтетичної смоли
- для нестаріючих і нежовтіючих фасадних покриттів
- Хороша непрозорість
- безповітряне розпилення
- 1 літр на приблизно 6 м² для одношарового нанесення на гладку основу

Сфера застосування

Біла дисперсійна фарба з гарною покривною здатністю для нанесення на нові поверхні та під час ремонту.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ з бетону, цементної та вапняно-цементної штукатурки, цегляної кладки, фіброцементних плит. Також для клейових вапняних, мінеральних і силікатних холодних покриттів. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, поглинаючою, очищеною від пилу та жиру. Основи, які не піддаються консолідації або мають недостатню адгезію, необхідно повністю видалити. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи обробити силікатною ґрунтовкою Baufan Silicate Fixative. У разі сумнівів нанести пробний шар. Тріщини, отвори та нерівності усунути відповідною вирівнюючою сумішшю baufan (наприклад, шпаклівкою для зовнішніх робіт baufan).

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати (фарба може бути тиксотропною і густою) і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Фарбу можна довести до робочої консистенції за допомогою макс. 10 % силікатного закріплювача Baufan. Необхідно нанести два шари. При фарбуванні великих площ працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути накопичення. Час висихання: прибл. 8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання. Колеровка: максимум 3% універсальних колеровочних концентратів (оксидні типи LW) Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їсти, не пити і не курити під час роботи з фарбою. Носіть захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. Обережно! Під час

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 під час розпилення. ГІСКОД для лакофарбових матеріалів: BSW10 Граничне значення ЛОС ЄС для цього продукту: (Кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010) Вміст ЛОС у цьому продукті макс.: 1 г/л

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.